

Eljárás

Száraz, pormentes felületre felhordva és a szárítási időt (kb. 4-8 perc) követően a formaleválasztó T 1-1 jól csiszolható. Új munkadarabok esetén javasoljuk, hogy a leválasztószert 2-3 alkalommal vigye fel. Felhordható ecsettel vagy porlasztó berendezéssel.

Használat előtt rázza fel vagy keverje meg.

Üzemi hőmérsékleti tartomány: kb. 70 ° C-on

Általában

ebalta T1-1 folyékony formaleválasztó, oldószereket tartalmaz. A száradási ideje nagyon rövid. Ezenkívül alkalmas rugalmas és merev poliuretánhoz, és epoxi- és fenolgyantákhoz.

Kiszérelés / csomagolás: 0,600 l spray / 1,000 l fém doboz / 5,000 l kanna / 50,000 hordó / 200,00 hordó

Raktározás

Gyűjtőforrástól távol tartandó. Ne tárolja szabadban.

Szélsőséges hideg esetén stabilizálni kell 15 ° C-ra. Az eltarthatóságot a címkéken feltüntetik

Biztonsági intézkedés

Kérjük, kövesse a vegyipar kormányzati biztonsági szervezetének óvintézkedéseit, amikor ezzel az anyaggal dolgozik. Kérjük, kövesse a biztonsági tanácsokat!

Hulladék kezelés

A helyi hatóságokkal való megállapodás szerint a kikeményedett anyag háztartási vagy kereskedelmi hulladékként ártalmatlanítható. A nem megszáradt termékek olyan hulladékok, amelyeket ellenőrzés alá kell vetni, és ennek megfelelően kell megsemmisíteni. További kérdéseivel forduljon bizalommal a termékbiztonsági osztályhoz.

Az utasításokat és az ajánlásokat jóhiszeműen adjuk, hosszú tapasztalatokon és gondos teszteken alapulnak. Mivel a felhasználási körülményeket nem tudjuk befolyásolni, és az alkalmazások és a munkamódszerek sokoldalúsága miatt nem vállalunk garanciát. Minden információ nem kötelező érvényű, és nem garantálja a termék különleges tulajdonságait vagy tulajdonságait. Az ebalta adatai ellenére az ügyfélnek saját teszteket kell készítenie az alkalmazások és a feldolgozás vonatkozásában. Különleges garancia igénylése esetén elengedhetetlen az írásbeli megállapodás.

resins . blocks . auxiliaries . silicones
