

Neodur® FT Clear

Átlátszó, 2 komponensű, alifás (nem sárguló) poliurea vékonybevonat, ideális csempézett felületek vízszigetelésére

Termék megnevezése	Neodur® FT Clear technológiailag fejlett, átlátszó, gyorsan megkötő, ecsetelhető rugalmas poliaszpartikus poliurea bevonat. Ideális járólappal, csempével burkolt tetők (penthouse) és erkélyek, teraszok vízszigetelésére. Nagy mechanikai szilárdságot és hosszú távú UV-védelmet biztosít sárgulás nélkül a felületeknek.
---------------------------	---

Tulajdonságok	<ul style="list-style-type: none"> • Magas kopás és mechanikai ellenállóság jellemzi • Zeró vízfelvétel • Rendkívül ellenáll az UV sugárzásnak. Több év eltelte után sem sárgul. • Repedésáthidaló tulajdonságokkal rendelkezik • Gyors száradás
----------------------	---

Műszaki jellemzők

Megjelenés	Transzparens
Sűrűség (25°C)	1,04±0,01g/cm ³
Keverési arány (súly szerint)	100:100
Kiadósság	700gr/m ² (két réteghez)
Fazék idő (+25°C)	30 perc
Száradási idő (+25°C)	5 óra
Teljes száradás (+25°C)	7 nap
Feldolgozási hőmérséklet	-35°C min / +60°C max
Nyúlás(ASTM D412, +25°C)	200%
Felületi páratartalom	<4%
Keménység Shore D (EN ISO 868:2003/ASTM 2240)	25
Szakító szilárdság (ASTM D412, +25°C)	22MPa
Kopásállóság	80mg (Taber test CS 10/1000/1000, ASTM D4060)

Az ezen az adatlapon közölt információk a termék felhasználásával és alkalmazásaival kapcsolatban a NEOTEX® SA tapasztalatán és tudásán alapulnak. Szolgáltatásként kínáljuk a tervezőknek és kivitelezőknek, hogy segítsünk nekik megtalálni a lehetséges megoldásokat. Azonban beszállítóként a NEOTEX® SA nem ellenőrzi a termék tényleges használatát, ezért nem tehető felelőssé a használat eredményeiért. A folyamatos technikai fejlődés eredményeként ügyfeleink feladata, hogy műszaki osztályunkkal ellenőrizzék, hogy jelen adatlap nem módosult-e egy újabb kiadással.

Neodur® FT Clear

Használati utasítás

Felület előkészítés: A csempe alatti felület legyen száraz. Ha a burkolólapok alá nedvesség kerül, a felhordás előtt szellőzőket kell felszerelni. A felületeknek érdesnek (nem simának) és alaposan száraznak, por-, szennyeződés-, zsír- és olajos anyagoktól mentesnek kell lenniük. Fényes csempe esetén a csempék csiszolása és a mázas felületi réteg eltávolítása szükséges. A matt burkolólapoknál a felületet Neosil® Bonddal kell kezelni, hogy javítsuk a következő anyagok tapadását. Friss (1 évnél rövidebb) csempefugázó alkalmazásoknál a Neodur® Polyurea M-t alapozóként kell felhordani Neotex® PU 0413-mal (50-60%) hígítva, 50 gr/m² fogyasztás mellett. Ha a burkolólapok nem újonnan kerülnek beépítésre, akkor a Neosil® Bonddal való kezelés után a Neodur® FT Clear közvetlenül két rétegben hordható fel.

Felhordás: Az A és B komponensek megfelelő arányú nagyon jó felkeverése után a keveréket felhordjuk a felületre és ecsettel vagy hengerrel alaposan eloszlatjuk.

Megjegyzés

- **Neodur® FT Clear** nem alkalmazható +5°C alatti hőmérsékleten.
- **Neodur® FT Clear** nem alkalmas kőszőnyegek készítésére (arra használja a Neodur Polyurea termékünket !)

Eszköz tisztítása

A használat után azonnal **Neotex® 1021 típusú oldószerrel**.

Csomagolás

Szett (A+B) 8kg, 2kg

Raktározás

Felbontás nélkül, az eredeti csomagolásban, fagytól és napfénytől védve, 1 év.

